

Link do produktu: <https://autosklep.net/boll-zywica-poliestrowa-z-utwardzaczem-970g-30g-p-103342.html>



BOLL Żywica Poliestrowa z utwardzaczem 970g + 30g

Dostępność	24 godziny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5907588403603

Opis produktu

Środek, który w połączeniu z matą lub tkaniną szklaną BOLL służy do wypełniania znacznych ubytków materiału w karoseriach samochodowych, łodziach, przyczepach itp. jak i do wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementów. Posiada bardzo dobrą przyczepność do metalu, powierzchni plastikowych, stali, szkła i betonu. Jest odporna na temperaturę do 80°C oraz cechuje się dużą sprężystością i krótkim czasem utwardzenia. Po utwardzeniu posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i może być pokrywana dowolnymi szpachlami poliestrowymi.

Podłoża:

- stal – odtłuścić, przeszlifować P80-P120, odmuchać i ponownie odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.
- aluminium – odtłuścić, przeszlifować włókniną ścierną BOLL, odmuchać i ponownie odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.
- stare powłoki lakierowe – przeszlifować P80-P120, odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.
- podkład akrylowy dwukomponentowy – przeszlifować P180-P240, odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.
- laminaty poliestrowe – przeszlifować P80-P120, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.

Aplikacja:

- Powierzchnię dokładnie oczyścić i zmatowić
 - Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić
 - Przygotować odpowiedni kawałek maty.
 - Matę szklaną przyciąć tak, aby zachodziła około 2cm poza granicę uszkodzonego miejsca
 - Stosunek mieszania objętościowo: żywica 100 utwardzacz 3-6
 - Mieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru.
 - Nie przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.
 - Żywicę nanosić pędzlem na oczyszczone miejsce
 - Nałożyć wcześniej dociętą matę, docisnąć Przesycić matę żywicą.
 - W zależności od wielkości uszkodzenia można nałożyć kilka warstw maty powtarzając poprzednie czynności.
- Pozostawić na 45 minut w 20°C Przeszlifować powierzchnię laminatu papierem P80-P120 lub wyrównać ją szpachlówką poliestrową